

Lüftungsstein aus Leichtbeton. Kategorie II

L106/156 200 250 245 mm 07	Maße: 200 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x108/156 350 250 245 mm 07	Maße: 350 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x200* 360 240 245 mm 07	Maße: 360 mm, 240 mm, 245 mm.
L2x200-B* 380 240 245 mm 07	Maße: 380 mm, 240 mm, 245 mm.
L2x99/174* 310 250 245 mm 07	Maße: 310 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x99/174B* 340 250 245 mm 07	Maße: 340 mm, 250 mm, 245 mm.
L3x108/150 500 250 245 mm 07	Maße: 500 mm, 250 mm, 245 mm.
L4x108/150 650 250 245 mm 07	Maße: 650 mm, 250 mm, 245 mm.

Grenzabmaße:

Abmaßklasse: D1

Form und Ausbildung:

entsprechend Zeichnung

Mittlere Druckfestigkeit:3,7 N/mm²**Formbeständigkeit:**

übliche Feuchtedehnung:

0,14 m/mm

Brandverhalten:

Euroklasse A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient:

5/15

Luftschalldämmung:Rohdichte: 665 Kg/m³

Form und Ausbildung: wie oben

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit:

0,36

Anmerkung: Die Lüftungssteine sind frost- und witterungsbeständig zu verputzen

TONA Tonwerke Schmitz GmbH
D - 53894 Mechernich – Antweiler
Fabrikstrasse 2 - 6
Tel: (0049) 02256 390 Fax: (0049) 02256 3925
e-mail. service@tona.de.

Mechernich-Antweiler, den 23. Juli 2011

TONA
SCHORNSTEINE

G. Kihm
(Dipl.-Wirtsch.-Ing.)